

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—51783

⑬ Int. Cl.³
C 09 K 11/475
// H 01 J 61/44

識別記号

庁内整理番号
6785—4H
6722—5C

⑭ 公開 昭和57年(1982)3月26日

発明の数 2
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑮ 赤色蛍光体および蛍光ランプ

⑯ 特 願 昭55—125991

⑰ 出 願 昭55(1980)9月12日

⑱ 発 明 者 田屋明

川崎市幸区小向東芝町1東京芝
浦電気株式会社総合研究所内

⑲ 発 明 者 成田一夫

川崎市幸区小向東芝町1東京芝
浦電気株式会社総合研究所内

⑳ 出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

㉑ 代 理 人 弁理士 則近憲佑 外1名

明 細 書

1 発明の名称

赤色蛍光体および蛍光ランプ

2 特許請求の範囲

(1) 組成式が $(\text{In}_{1-x-y} \cdot \text{Eu}_x \cdot \text{Ay})\text{BO}_3$

但し、式中の指数 x 、 y および A は各々 $0.005 \leq x \leq 0.30$ 、 $0 < y \leq 0.60$ 、 A は Y, Sc, La, Gd の中の少なくとも一つで表わされることを特徴とする赤色蛍光体。

(2) 前記の指数 x 、 y がそれぞれ $0.03 \leq x \leq 0.20$ および $0.10 \leq y \leq 0.40$ であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の赤色蛍光体。

(3) 前記の組成式中の A が Y であることを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載の赤色蛍光体。

(4) 組成式が前記の特許請求の範囲第1項で表わされる赤色蛍光体からなる蛍光膜を有することを特徴とする蛍光ランプ。

(5) 指数 x 、 y が前記の特許請求の範囲第2項で表わされる赤色蛍光体からなる蛍光膜を有するこ

とを特徴とする特許請求の範囲第4項記載の蛍光ランプ。

(6) 組成式中の A が前記の特許請求の範囲第3項で表わされる赤色蛍光体からなる蛍光膜を有することを特徴とする特許請求の範囲第4項または第5項記載の蛍光ランプ。

3. 発明の詳細な説明

本発明は改良された3価のユーロビウム付活ホウ酸インジウム蛍光体に関する。

従来、3価のユーロビウム付活ホウ酸インジウム蛍光体 ($\text{InBO}_3 : \text{Eu}^{3+}$) は電子線の照射によって赤色に発光することが知られているが、この蛍光体に紫外線を照射することによって発光させる蛍光ランプ用の蛍光体としてはあまり用いられていない。これは、3価のユーロビウム付活ホウ酸インジウム蛍光体の紫外線照射による輝度が比較的低いことに原因がある。

本発明は輝度の高い特性の優れた3価のユーロビウム付活ホウ酸インジウム蛍光体を提供することを目的とするものである。

すなわち、本発明の赤色蛍光体は、従来知られている3価のユーロピウム付活ホウ酸インジウム蛍光体のインジウムの一部をY, Sc, La, Gdの少なくとも1つで置換することを特徴とし、次式 $(In_{1-x-y} \cdot Eu_x \cdot Ay)BO_3$ (式中、指数x, yは各々 $0.005 \leq x \leq 0.30$, $0 < y \leq 0.6$ の関係を満たす指数を表わす)で示される組成を有する。ここでxは上記の赤色蛍光体のユーロピウムのグラム原子数を表わす指数で $0.005 \leq x \leq 0.30$ の関係を満たすように設定される。指数xが0.005未満の場合には、得られる蛍光体の輝度が著しく低下し、また指数xが0.30を超えても得られる蛍光体の輝度の顕著な向上はみられない。好ましくは、 $0.03 \leq x \leq 0.20$ に設定することが望ましい。

更に指数yは上記の赤色蛍光体に配合されるY, Sc, LaおよびGdの少なくとも1つの元素のグラム原子数を表わし、 $0 < y \leq 0.60$ の関係を満たすように設定される。

本発明の蛍光体において、インジウムの一部をY, Sc, LaおよびGdの少なくとも1つで置換す

(3)

は、ホウ素の量を化学量論量より過剰に配合することが望ましい。なお、過剰なホウ素源は水洗によって完全に除去することができる。

以下に、本発明を実施例に基づいて説明する。

<実施例1>

表1に示した組成式 $(In_{1-x-y} \cdot Eu_x \cdot Ay)BO_3$ で表わされる赤色蛍光体について、指数x, yおよびAの異なる各種の試料を以下のようにして調製した。

以下余白

表 1

試料番号	配合元素とその配合量(グラム原子)						254nm 刺激光 強度
	インジウム (In)	ホウ素 (B)	指数x ユーロピウム (Eu)	指数y イットリウム (Y)	指数 スカンジウム (Sc)	指数 ランタン (La)	指数 ガドリニウム (Gd)
1	0.87	1.50	0.08	0.05	-	-	1125
2	0.82	"	"	0.10	-	-	1195
3	0.72	"	"	0.20	-	-	1250
4	0.62	"	"	0.30	-	-	1240
5	0.42	"	"	0.50	-	-	1085
6	0.32	"	"	0.60	-	-	015
7	0.79	"	0.01	0.20	-	-	897
8	0.75	"	0.05	"	-	-	1179
9	0.70	"	0.10	"	-	-	1250

(4)

(5)

番号	配合元素とその配合量 (グラム原子)							2544E 熱 度 毎度
	インジウム (In)	ホウ素 (B)	指数 x ユーロピウム (Eu)	イットリウム (Y)	指 紋 スカンジウム (Sc)	ランタン (La)	ガドリニウム (Gd)	
10	0.65	1.50	0.15	0.20	-	-	-	117.9
11	0.60	"	0.20	"	-	-	-	107.1
12	0.50	"	0.30	"	-	-	-	78.8
13	0.72	"	0.00	-	0.20	-	-	110.5
14	0.52	"	"	-	0.40	-	-	107.5
15	0.72	"	"	-	-	0.20	-	105.0
16	0.52	"	"	-	-	0.40	-	102.5
17	0.72	"	"	-	-	-	0.20	115.5
18	0.52	"	"	-	-	-	0.40	107.0
19	0.92	1.50	0.08	-	-	-	-	100.0

大小を示す。

また、第2図には前記の表1番号7~12のユーロピウムのグラム原子数(指数 x)と輝度の関係を示した。

第3図には、本発明によって得られた(In0.72, Eu0.08, Y0.20)BO₃蛍光体に254nmの紫外線を照射した時の発光スペクトルを示した。第4図には本発明によって得られた(In0.72, Eu0.08, Y0.20)BO₃蛍光体(曲線(1))の刺激スペクトルを本発明によらない公知のInBO₃:Eu(曲線(2))と比較して示した。

< 实施例 2 >

本発明の赤色蛍光体を用いて通常の方法で直管40W(省電力型; 38W)の蛍光ランプを試作した、通常の方法で蛍光ランプの測光を行なった。これらの結果を公知の蛍光体の場合と比較して表2に示す。

なお表 2 中の番号は前記の表 1 の番号と対応している。

特照昭57- 51783(3)

これらの原料混合物をモノー製ボールミルにて2時間粉碎・混合した。ついで篩別して混合物を石英製ルッパに收容し、大気中1350℃の温度下にて3時間焼成した。得られた焼成物を冷却、水洗した後尹送、乾燥、篩別を行なつて各種の螢光体試料を得た。これらの各種試料の結晶型をX線回折法で調べたところ、各々 $(In,Y)BO_3$, $(In,Sc)BO_3$, $(In,La)BO_3$ および $(In,Gd)BO_3$ の混晶型であることが分つた。また、Y, Sc, La および Gd の置換量に比例して格子定数も変化していることが分つた。次に、これらの各種試料について254nmの紫外線を照射し、相対輝度の測定を行なつた。その結果を、配合したイットリウムのグラム原子数(指数y)と対応させて第1図に示した。ここで、第1図の相対輝度について説明する。

相対輝度；表 1 の番号 1 ~ 6 の各試料に 254 nm の紫外線を照射し、この時の各試料の輝度とイトリウムを配合しない試料（表 1 中の番号 19，指数 y が 0）の同波長紫外線照射時における輝度を 100 とした場合の相対値であり、これは輝度の

番 号	組 成 式	0 時 間		1 0 0 時 間	
		光束 (ℓm)	効率 (ℓm/ℓh)	光束 (ℓm)	効率 (ℓm/W)
2	(In0.82, Eu0.08, Y0.10)BO ₃	2546	67	2482	65.3
3	(In0.72, Eu0.08, Y0.20)EO ₃	2680	70.5	2610	68.7
4	(In0.62, Eu0.08, Y0.30)BO ₃	2622	69	2549	67.1
19	(In0.92, Eu0.08, BO ₃	2130	56	2045	53.8

以上のように本発明によって得られた蛍光体は、第1図から明らかのように、従来の3個のユーロビウム付活ホウ酸インジウム蛍光体と比較して、254 nm 紫外線照射時の輝度が最高25%も高くなっていることが判る。また、表2から蛍光ランプとしても同様な効果のあることが判る。このような特性の大幅な向上は、第2図に示した刺激効率(主に254 nm 付近)が高くなっていることに起因する。

また、第2図から本発明蛍光体におけるユーロビウムの配合量は、ユーロビウム0.1グラム原子付近が最適であることが判る。

第3図から、254 nm の紫外線照射によって590 nm にピーク波長を有する赤色蛍光体であることが明らかである。尚、本発明によればY置換の場合について詳しく説明したが、Sc, La, Gd の場合もYと同様な効果が認められた。

上記の如く、本発明によって得られた蛍光体は、254 nm の紫外線により効率良く発光するため、蛍光ランプ用蛍光体として好適なものである。ま

た、電子線の照射によっても効率良く発光するため、電子管用蛍光体としても好適である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明蛍光体の相対輝度を示し配合するイットリウムのグラム原子数(指数 y)との関係を表わす。第2図は同じく相対輝度を示し配合するユーロビウムのグラム原子数(指数 x)との関係を表わす。第3図は、本発明蛍光体の254 nm の紫外線照射時における発光スペクトルである。


また、第4図は本発明蛍光体の刺激効率を示す刺激スペクトルである。

代理人 井 雄 士 則 近 憲 佑
(ほか1名)


00

02


第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図

